

[calandrate opache]

PELLEAGLIO SCO/CCO



CONFORMITÀ

1935/2004/CE
DM italiano
BfR
FDA
Direttiva 94/62/CE

APPLICAZIONI

Idonea per la stampa flexo e rotocalco,
accoppiamento ad alluminio e politenatura.

DESCRIZIONE

Carta calandrata, con buona opacità.
Disponibile nelle versioni con o senza
candeggiante ottico.

CARATTERISTICHE	Unità di misura	Metodo	Target			
Grammatura	g/m ²	ISO 536	40	50	55	60
Carico di rottura longitudinale	kN/m	ISO 1924-2	2,4	3,2	3,5	3,7
Carichi di rottura trasversale	kN/m	ISO 1924-2	1,5	1,7	1,9	1,8
Opacità	%	ISO 2471	64	68	70	72
PPS liscio	µm*100	ISO 8791-4	230	200	200	200
Umidità	%	ISO 287	6	6	6	6