



[calandrate opache]

CRISTALLIZZATA P SCO



CONFORMITÀ

1935/2004/CE
DM italiano
BfR
FDA
Direttiva 94/62/CE

APPLICAZIONI

Appositamente studiato per la produzione di pizzi sotto-torta.

DESCRIZIONE

Carta calandrata con alta opacità e trattamento "slip easy".

CARATTERISTICHE	Unità di misura	Metodo	Target		
Grammatura	g/m ²		40	50	60
Carico di rottura longitudinale	kN/m	ISO 1924-2	3,2	4	4,8
Carichi di rottura trasversale	kN/m	ISO 1924-2	1,7	2,1	2,4
Opacità	%	ISO 2471	61	65	71
PPS liscio	µm*100	ISO 8791-4	200	200	200
Umidità	%	ISO 287	5	5	5