



[per stampi cottura]

Ideali per il confezionamento di stampi per la cottura in forno

ERMOFOR ECRU/MARRONE



CONFORMITÀ

1935/2004/CE
DM italiano
BfR
FDA
Direttiva 94/62/CE

APPLICAZIONI

Utilizzata specificatamente come stampo per la cottura dei dolci in forno.

DESCRIZIONE

Carta supercalandrata disponibile in versione color marrone o avana (prodotta con il solo utilizzo di cellulosa greggia).

CARATTERISTICHE	Unità di misura	Metodo	Target			
Grammatura	g/m ²	ISO 536	60	80	95	115
Carico di rottura longitudinale	kN/m	ISO 1924-2	6,9	9	10,6	11,5
Carichi di rottura trasversale	kN/m	ISO 1924-2	2,9	3,7	4,4	4,8
Umidità	%	ISO 287	6	6	6	6