

[resistenti ai grassi]

Ideali per sacchetti di carta per alimenti grassi ed umidi



## ERMONGREASE RU RG

### CONFORMITÀ

1935/2004/CE  
DM italiano  
BfR  
FDA  
Direttiva 94/62/CE

### APPLICAZIONI

Livelli di resistenza kit 4 e 8 utilizzati per la produzione di sacchetti e incarti generici. Kit 8 e 10 adatti al confezionamento di burro e margarina. Idonea all'ondulazione per confezionamento biscotti, fette biscottate.

### DESCRIZIONE

Qualità trattata anti grasso su entrambi i lati, resistente a umido, senza candeggiante ottico. Disponibile con livello di kit test 4, 8 oppure 10. Esente da PFOA e PFOS.

CARATTERISTICHE	Unità di misura	Metodo	Target					
Grammatura	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	35	40	45	50	60	70
Carichi di rottura longitudinale	kN/m	ISO 1924-2	3,2	3,7	4,2	4,6	5,6	6,5
Carichi di rottura trasversale	kN/m	ISO 1924-2	1,5	1,7	1,9	2,1	2,6	3
Carichi di rottura longitudinale a umido	kN/m	ISO 3781	0,5	0,6	0,65	0,7	0,8	0,9
Kit test	n°	ISO 16532-2	4-8-10					
Umidità	%	ISO 287	6	6	6	6	6	6