

[resistenti ai grassi]

Ideali per sacchetti di carta per alimenti grassi ed umidi

## ERMONGREASE RU RG ECRU/NATURAL



### CONFORMITÀ

1935/2004/CE  
DM italiano  
BfR  
FDA  
Direttiva 94/62/CE

### APPLICAZIONI

Utilizzata per la produzione di sacchetti e incarti generici.

### DESCRIZIONE

Qualità trattata anti grasso su entrambi i lati, resistente a umido. Prodotta con l'impiego di cellulosa greggia, senza aggiunta di coloranti. Disponibile con livello di kit test 4 e 8. Esente da PFOA e PFOS.

CARATTERISTICHE	Unità di misura	Metodo	Target			
Grammatura	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	40	45	50	60
Carichi di rottura longitudinale	kN/m	ISO 1924-2	3,7	4,2	4,6	5,6
Carichi di rottura trasversale	kN/m	ISO 1924-2	1,7	1,9	2,1	2,6
Carichi di rottura longitudinale	kN/m	ISO 3781	0,6	0,65	0,7	0,85
Kit test	n°	ISO 16532-2	4-8			
Umidità	%	ISO 287	6	6	6	6