

# [carta forno]

Ideali per prodotti da microonde e da forno



## ERMOSIL

### CONFORMITÀ

1935/2004/CE  
DM italiano  
BfR  
FDA  
Direttiva 94/62/CE

### APPLICAZIONI

Carta da forno per cottura cibi, per la conservazione di cibi in frigo o in freezer. Pluriuso.

### DESCRIZIONE

Carta siliconata trattata su entrambi i lati, con eccellente stabilità al calore.

CARATTERISTICHE	Unità di misura	Metodo	Target		
Grammatura	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	39	41	43
Lacerazioni longitudinali	mN	ISO 1974	170	170	190
Lacerazioni trasversali	mN	ISO 1974	220	220	240
Lacerazioni longitudinali 200°C	mN	ISO 1974	80	80	85
Umidità	%	ISO 287	5,5	5,5	5,5