

[per accoppiamento]

Veline ideali da accoppiare ad alluminio per l'incarto di alimenti

ERMOTENAX RL SCO/CCO



CONFORMITÀ

1935/2004/CE
DM italiano
BfR
FDA
Direttiva 94/62/CE

APPLICAZIONI

Indicata per accoppiamento ad alluminio, politere realizzazione di sacchetti.

DESCRIZIONE

Carta kraft retro lisciata, disponibile nelle versioni con o senza candeggiante ottico.

CARATTERISTICHE	Unità di misura	Metodo	Target		
Grammatura	g/m ²	ISO 536	30	40	50
Carico di rottura longitudinale	kN/m	ISO 1924-2	1,9	2,4	3,1
Carichi di rottura trasversale	kN/m	ISO 1924-2	1,3	1,8	2,2
Liscio bekk	s	ISO 5627	250	190	150
Umidità	%	ISO 287	5	5	5