



[monopatinate]

KRAFT MP SCO/CCO



CONFORMITÀ

1935/2004/CE
DM italiano
BfR
FDA
Direttiva 94/62/CE

APPLICAZIONI

Idonea alla politenatura, accoppiamento, alluminio/PE e anche pluriaccoppiati a film plastico.

DESCRIZIONE

Carta calandrata monopatinata con e senza candeggiante ottico, con ottima stampabilità sia in flexo che in rotocalco.

CARATTERISTICHE	Unità di misura	Metodo	Target				
Grammatura	g/m ²	ISO 536	40	50	50	70	80
Carichi di rottura longitudinale	kN/m	ISO 1924-2	2,2	2,8	3,3	4,3	4,9
Carichi di rottura trasversale	kN/m	ISO 1924-2	1,2	1,5	1,8	2,5	2,8
Opacità	%	ISO 2471	71	76	81	83	85
PPS liscio	µm*100	ISO 8791-4	90	80	80	80	80
Umidità	%	ISO 287	5,5	5,5	5,5	4,5	4,5