



## PELLEAGLIO FP SCO/CCO



### CONFORMITÀ

1935/2004/CE  
DM italiano  
BfR  
FDA  
Direttiva 94/62/CE

### APPLICAZIONI

Idonea per la stampa a fondo pieno per carta regalo.

### DESCRIZIONE

Carta calandrata con leggero trattamento superficiale che garantisce una miglior stampabilità. Disponibile nelle versioni con o senza candeggiante ottico.

CARATTERISTICHE	Unità di misura	Metodo	Target			
Grammatura	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	40	50	55	60
Carico di rottura longitudinale	kN/m	ISO 1924-2	2,8	3,1	3,5	4,1
Carichi di rottura trasversale	kN/m	ISO 1924-2	1,6	1,7	1,8	2,1
Opacità	%	ISO 2471	67	70	72	75
PPS liscio	µm*100	ISO 8791-4	110	110	110	110
Umidità	%	ISO 287	5,5	5,5	5,5	5,5



## PELLEAGLIO SCO/CCO



### CONFORMITÀ

1935/2004/CE  
DM italiano  
BfR  
FDA  
Direttiva 94/62/CE

### APPLICAZIONI

Idonea per la stampa flexo e rotocalco,  
accoppiamento ad alluminio e politenatura.

### DESCRIZIONE

Carta calandrata, con buona opacità.  
Disponibile nelle versioni con o senza  
candeggiante ottico.

CARATTERISTICHE	Unità di misura	Metodo	Target			
Grammatura	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	40	50	55	60
Carico di rottura longitudinale	kN/m	ISO 1924-2	2,4	3,2	3,5	3,7
Carichi di rottura trasversale	kN/m	ISO 1924-2	1,5	1,7	1,9	1,8
Opacità	%	ISO 2471	64	68	70	72
PPS liscio	µm*100	ISO 8791-4	230	200	200	200
Umidità	%	ISO 287	6	6	6	6