



[calandrate opache]

TWISTING MP SCO/CCO



CONFORMITÀ

1935/2004/CE
DM italiano
BfR
FDA
Direttiva 94/62/CE

APPLICAZIONI

Idonea al confezionamento di caramelle quadrate.

DESCRIZIONE

Versione twisting leggermente patinata su un lato, studiata per garantire una migliore stampabilità, disponibile nelle versioni con o senza candeggiante ottico.

CARATTERISTICHE	Unità di misura	Metodo	Target	
Grammatura	g/m ²	ISO 536	40	45
Lacerazioni longitudinali	kN/m	ISO 1924-2	160	200
Lacerazioni trasversali	kN/m	ISO 1924-2	170	220
Opacità	%	ISO 2471	67	72
PPS liscio	µm*100	ISO 8791-4	120	120
Umidità	%	ISO 287	7	7



[calandrate opache]

TWISTING SCO/CCO



CONFORMITÀ

1935/2004/CE
DM italiano
BfR
FDA
Direttiva 94/62/CE

APPLICAZIONI

Idonea al confezionamento di
caramelle a fiocco.

DESCRIZIONE

Carta calandrata con alte
resistenze meccaniche,
con o senza candeggiante ottico.

CARATTERISTICHE	Unità di misura	Metodo	Target
Grammatura	g/m ²	ISO 536	40
Lacerazioni longitudinali	kN/m	ISO 1924-2	200
Lacerazioni trasversali	kN/m	ISO 1924-2	230
Opacità	%	ISO 2471	65
PPS liscio	µm*100	ISO 8791-4	280
Umidità	%	ISO 287	7